

# topfix



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

EXCLUSIFUTURE, LDA

Estrada de Fátima nº1016  
2490-053 Atouguia

Tel. +351 249 541 227  
Fax. +351 249 240 905

**TOPECA**  
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

[exclusifuture@gmail.com](mailto:exclusifuture@gmail.com)  
[www.zoom-pt.com](http://www.zoom-pt.com)

# topfix

produits spéciaux

## primaire d'accrochage



références

- Topfix avec sable
- Topfix pas de sable

## utilisation

Primaire d'accrochage pour la préparation des bétons lisses et non absorbents.

Utiliser à l'intérieur et extérieur sur les murs et les plafonds.

Utiliser sur supports de béton lisse, la vieille peinture (très adhérente et solide) et d'autres surfaces (nous contacter).

Prêt à appliquer, facile à appliquer. Peut être appliqué pur.

Séchage rapide, permettant l'application du revêtement sur la journée.

Produits à base d'eau, non-inflammable.

Permet de réguler la porosité du support.

## support

- Béton lisse,
- La ancienne peinture;
- Les support sans absorption;
- D'autres (nous contacter).



# topfix

primaire d'accrochage

produits spéciaux

## recommandations

Laver les outils avec de l'eau après utilisation.

Ne s'applique pas à la pluie dans la chaleur étouffante ou des surfaces chaudes.

## composition et caractéristiques

### Composition:

Résines en dispersion aqueuse, des additifs spécifiques - ref pas de sable.

Résines en dispersion aqueuse, des additifs spécifiques et de sable de silice - Ref sable.

### Caractéristiques:

PH = 7-8.

Temps de séchage: 1-6 heures.

Température d'application: 5 ° C à 30 ° C.

Masse volumique: 1180 kg/m<sup>3</sup> (sable);

Masse volumique: 1000 kg/m<sup>3</sup> (pas de sable)

NOTE: Les résultats obtenus dans les tests de laboratoire, dans des conditions normales (T = 20 ° C) peut varier selon les conditions.

## couleur

Jaune - Topfix avec du sable;

Blanc - Topfix sans sable.

## consommation

Après dilution du produit: 300 g/m<sup>2</sup> correspondant à 200g Topfix/m<sup>2</sup>

## conditionnement

Seau de 20 kg.

## conservation

1 an à compter de la date de fabrication en emballage non ouvert et sous la glace et de la chaleur.

topfix

primaire d'accrochage

produits spéciaux

## préparation du support

Le béton doit être ferme, sec et propre, sans composés de ciment résiduel séparation laitance ou des huiles.

La ancienne peinture doit adhérer et solide.

Rincer à l'eau à haute pression (40 à 80 bar).

Dans les supports peints vérifiez toujours le niveau d'adhérence et la résistance de la peinture, en utilisant par exemple l'utilisation d'une spatule. Il est toujours conseillé de prendre ce petit test pour s'assurer que l'encre est parfaitement adhérent au substrat, empêchant décollages ultérieurs.

Grattez la peinture non-membres.

Enlevez les débris végétaux, en utilisant Topnet.



## application

Mélanger 2 volumes de Topfix avec un volume d'eau.



Appliquer Topfix avec du sable, avec rouleau de laine.

Lors de l'application mélanger le produit pour éviter les sédiments.

Le Topfix sans sable peut être appliqué avec rouleau de laine ou de machine de pulvérisation



Le revêtement (plâtre / simple couche) doit être appliqué sur le Topfix sèche et collante (environ 30 minutes après l'application de Topfix, selon la météo).

